

METODIKA ZADAVATELE PRO POSOUZENÍ SLOŽENÍ SOLI

Uchazeč je povinen postupovat při analýze soli v rámci zakázky podle následujících postupů:

1) Analýza soli

Standardní analýzy soli, stanovené TP 116, budou prováděny výhradně akreditovanými laboratořemi.

2) Analýza množství nerozpustných látek

Postup: Z každého vzorku posypové soli bude připraven roztok soli (hmotnost soli **m0** = 1000 g, objem přidané destilované vody 4000 ml). Sůl nebude nijak upravována (drcením, mletím atd.). K přípravě roztoků bude použita destilovaná voda o laboratorní teplotě. Roztok bude míchán 2 hodiny pomocí magnetického míchadla při laboratorní teplotě (roztok nebude pro urychlení rozpouštění zahříván) nebo třepáním v uzavřené PET lahvi na horizontální třepačce. Dále budou roztoky přefiltrovány pomocí předem vysušeného a zváženého kovového síta (hmotnost **m1** v g) s velikostí ok **0,063 mm (síta DIN 4188)**. Nerozpustné látky (NL) zachycené na sítu budou důkladně několikrát promyty pomocí destilované vody (odstranění roztoku soli, který by zvyšoval podíl NL). Poté bude síto obsahující NL následně vysušeno při 105 °C a zváženo (hmotnost **m2** v g). Hmotnost NL obsažených v daném vzorku, **m** (v g), je dána rozdílem:

$$m = m2 - m1 \quad (1)$$

a obsah NL v hmotnostních procentech „hm.%“ ve vzorku soli, **pNL**, je dán vztahem:

$$pNL = m / m0 \cdot 100 = m / 10 \quad (2)$$

3) Kritérium hodnocení nerozpustných látek

Zkoušce vyhoví takový vzorek posypové soli, který bude obsahovat dle výše uvedeného postupu (bod 2) méně jak 0,6 hm. % nerozpustných látek. V případě výsledku v intervalu 0,5 – 0,7 hm.% se provádí ještě jedno stanovení a hodnotí se dle výše uvedeného průměru obou stanovení.